

Coverlac

Ficha técnica

Uso recomendado : Piscina cubierta

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso		700	g/m ²	ISO 3801
Anchos	300	300	cm	
Longitudes de corte	60	250	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	30	25	daN	DIN 53.363
Adherencia	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Cold resistance	-30		°C	NF EN 1876-2
Warm resistance	70		°C	(24h)

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

